

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 29/10/2009
DATE DE MISE À JOUR : 01/03/2010
VERSION : 02

Gommes

Gomme laque blonde dorée (paillettes)

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation des encres, ébénisterie.

CARACTÉRISTIQUES

Résine naturelle en paillettes sécrétée par la cochenille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Couleur :** blonde
- **Teneur en iode :** 16 à 18%
- **Acidité :** 65 à 75%
- **Point de fusion :** 65 à 75° C
- **Cire :** 4 à 5%
- **Résine :** < 0.1%

PRÉPARATION

- Concasser la résine dans un tissu à l'aide d'un marteau afin d'obtenir de la poudre.
- Dissoudre dans l'essence de térébenthine.
- Pour une complète dissolution, chauffer très légèrement au bain-marie.
- Filtrer.

DILUTION ET NETTOYAGE

Alcool, essence de térébenthine, hydrocarbures aromatiques.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'abri de la lumière.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France
Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros